

Fitfire Eco® Vaina termoendurecible para la rehabilitación de chimeneas para calderas de condensación y conductos de evacuación de humos



Fitfire Eco® tiene propiedades altamente anticorrosivas, resistencia perfecta al condensado y a los gases de combustión.

Características

- El sistema de restauración Fitfire Eco® tiene un diseño específico para calderas de condensación y evacuación de humos permitiendo restaurar chimeneas sin la necesidad de obras ni andamios externos.
- La superfície interna (al estar en contacto con la condensación) gracias a su estructura polimérica, la repele por completo y por tanto confiere una característica antiácida.

Beneficios

Excelente estabilidad térmica.

- 1. Instalación simple.
- 2. Excelente resistencia a lacondensación.
- 3. Resistencia perfecta al condensado.
- 4. Muy baja conductividad térmica.

- 5. Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, medioambiente y contaminación.
- 6. Velocidad de los gases decombustión >10-15% en comparación con el acero.

Para más información del producto consultaren info@ecospai.com













Propiedades antes de la colocación

Descripción	Unidad	Valor
Vida útil a 20°C	días	30
Vida útil a 5°C	meses	2
Vida útil por congelación a -18°C		2 4
Tiempos indicativos de curado a 100°C dependiendo de la dimensión y temperatura externa	horas	2

Información técnica

Descripción	Unidad	Valor
Temperatura máxima según ETA-13/0682 e EAD 060016-00-0802	ōС	160
Designación según norma UNE-EN 1443:2003		T160 P1 W2 O40
Temperatura		T160
Presión		P1
Resistencia a los condensados		W2
Resistencia al fuego de hollín		040
Densidad	g/cm3	1,17
Resistencia a la condensación según las siguientes normas EN14471 e EAD060016-00-0802	L/h	0
Estanqueidad al gas según las siguientes normativas UNI EN 1856- 2:2006 pt. 6.3 y estandar UNI EN 1859:2002 pt. 4.4, EN 14471, ETA-13/0682 ed EAD 060016-00-0802	L/s x m2	<0,0 06
Resistencia térmica, según las siguientes normativas UNI EN 1856- 2:2006 pt. 6.4.1.1 y estandar UNI EN 1859:2002 pt. 4.5.3.1 4.5.3.1, EN 14471, ETA-13/0682 ed EAD 060016- 00-0802;	M2K/ W	0,017 1
Composición química típicaFibra de vidrio Resina termoendurecible a base de agua Condensados ácidos Cargas inorgánicas	%	30 25 - 4 5
Espesura	mm	2,8-3
Rugosidad residual interna	mm	< 0,3
Resistencia a la compresión con sección T abierta	Мра	10,5

Productos relacionados





